

ATTIVATORE 5 EFFETTO RUGGINE

CAMPO D'IMPIEGO: **Applicabile su Corten**
 Applicabile su ferro sabbiato
 Applicabile su ferro decapato



Ove si voglia formare uno strato compatto e sottile di ruggine in breve tempo.

Informazioni sul prodotto

Indicatore 5 Effetto Ruggine forma sul ferro e su corten uno strato sottile di ruggine compatta e vellutata. L'effetto si ottiene, normalmente dopo 12 – 72 ore dall'applicazione di un sottile strato di Attivatore sulla superficie del metallo.

I migliori effetti si ottengono su metallo sabbiato o precedentemente sgrassato, per le operazioni di pulizia manuale può essere impiegato il nostro Sgrassante acido DECAPANTE CORTEN, ciò aumenta notevolmente l'uniformità dello strato ossidato ed abbrevia i tempi di lavorazione.

Condizioni di utilizzo:

Applicare direttamente tramite spugna, straccio, pennello un sottile strato di Attivatore 5 direttamente sulla superficie del metallo. La dose ideale di prodotto varia dai 40 ai 60 grammi di prodotto per metro quadro di superficie da trattare. Non eccedere nell'uso del prodotto.

Attendere dalle 15 alle 72 ore che il prodotto faccia il suo effetto.

In caso di clima molto secco per riattivare il prodotto dopo la sua applicazione, in caso non si sia ottenuto l'effetto voluto, **NON** riapplicare Attivatore 5 ma bagnare il pezzo con acqua pulita.

Una volta che il manufatto è perfettamente asciutto provvedere ad una leggera stracciatura della superficie per rimuovere eventuale polverino. La superficie del pezzo cambierà colore ma l'effetto ruggine ricomparirà nella successiva verniciatura.

Successivamente applicare vernici per esterno con buone proprietà isolanti ed impermeabilizzanti. o applicare dei lubrificanti protettivi ed impermeabilizzanti.



Descrizione	Confezioni	
Attivatore 5 effetto ruggine	Tanica Plastica	Kg 05
	Taniche Plastica	Kg 10
	Taniche Plastica	Kg 25