



Società Unipersonale

## CORRETTORE ACIDITA' DEC AR

### Campo d'impiego:

Additivo per Alluminio e Ferro Zincato

### Campo d'impiego:

Additivo per bagni di fosfosgrassaggio.

Correttore di acidità per bagni acidi a base di acido fosforico.

Da impiegare quando si vuole abbassare velocemente il valore di pH dei bagni in occasione di trattamenti superficiali su Alluminio e Ferro Zincato.

### Preparazione del bagno o condizioni di utilizzo:

versare direttamente nella vasca di fosfosgrassaggio

Litri **1.0** o **2.0** di **DEC AR** ogni 1000 litri d'acqua

Far partire le pompe e controllare tramite la cartina di tornasole il pH della vasca fino alla sua completa stabilizzazione.

### Controllo ed alimentazione del bagno:

Il bagno viene controllato con cartine di tornasole, deve operare tra:

**pH 3.5 e pH 4.0**

Per l'alluminio e il ferro zincato tenersi il più possibile prossimi a pH 3.8 - 4.0

Quando il **bagno** raggiunge **pH 4.0** (MINIMA concentrazione di prodotto) **AGGIUNGERE** direttamente in vasca:

kg 1 di DEC AR ogni 1000 litri d'acqua

fino a raggiungere il valore di pH richiesto.

Descrizione	Confezioni
<b>CORRETTORE ACIDITA' DEC AR</b>	Taniche da 25 kg